



Procryl

Päiväys: 20/08/2020

Sivu 1 / 2

Tekniset tiedot

Perusaine	Akryylidispersio
Koostumus	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Nahoittuminen* (23°C/50% R.H.)	n. 20 min
Koostumus**	n. 1,66 g/ml
Lämpötilankesto**	-20 °C → 80 °C
Asennuslämpötila	5 °C → 30 °C
Kutistuminen	n. 15% (DIN 52451)

* nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyypistä.

** nämä tiedot pätevät täysin kuivuneelle tuotteelle.

Tuotekuvaus

Procryl on korkealaatuinen, plasto-elastinen, yksikomponenttinen tiivistemassa, joka perustuu akryylidispersioon.

Ominaisuudet

- Helppo asentaa
- Säilyttää värinsä ja on vedenpitävä kovettumisen jälkeen.
- Päällemaalattavissa kuivuttuaan
- Erittäin hyvä tarttuvuus moniin huokoisiin pintoihin ja alumiiniin

Käyttökohteet

- Liitossaumaukset rakennusteollisuudessa
- Ikkunakarmien, sokkelien ja seinien, muurauksen, liitokset...
- Halkeamien täyttö betoni- ja levyrakenteissa

Pakkaus

Väri: valkoinen

Pakkaus: 280 ml patruuna, 600 ml kalvopakkaus

Varastointi

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - +25 ° C lämpötilassa. Suojaa pakkaselta.

Pinnat

Pinnat: kaikki tavalliset huokoiset rakennusmateriaalit. Ei sovellu luonnonkivelle, bitumille, lasille ja metalleille. *Kunto:* puhdas, pölytön ja rasvaton. *Esikäsitely:* Erittäin huokoiset pinnat tulee pohjustaa laimennetulla Procryl: llä (1 osa Procryl + 2 osaa vettä). Suosittelemme alustavaa tartuntakoetta jokaiselle pinnalle.

Sauman koko

Min. leveys: 5 mm

Max. leveys: 20 mm

Min. syvyys: 5 mm

Suositus: sauman leveys = sauman syvyys. Käytä PE-taustanauhaa ennen tiivisteaineen levittämistä suuriin saumoihin, jotta vältetään 3-pisteen tartunta.

Asennus

Älä käytä jos sauma on alttiina vesisateelle tai pakkaselle kuivumisen aikana.

Asennus: Käsikäyttöisellä tai paineilma puristimella. Viimeistele lastalla tai viimeistelyveitsellä.

Puhdistus: Ennen kovettamista Procryl voidaan poistaa vedellä pinnoilta ja työkaluista. *Viimeistely:* Viimeistele lastalla.

Korjaukset: Samalla materiaalilla.

Käyttöturvallisuus

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Vaarallinen. Noudata käyttöä koskevia varotoimia.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pitää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.



Procryl

Päiväys: 20/08/2020

Sivu 2 / 2

Huomioita

- Älä käytä sovelluksissa, joissa jatkuva kosketus veden kanssa on mahdollista.
- Päällemaalattavissa useimmilla maaleilla.
- Maalin on oltava riittävän joustavaa, jotta se voidaan levittää elastisen tiivisteeseen päälle.
- Koska saatavilla on hyvin erilaisia maaleja, on suositeltavaa tehdä yhteensopivuustesti ennen levittämistä.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.